

CEMENTO COLA

IDM ECOBASIC

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IDM ECOBASIC C1

DESCRIPCIÓN

El cemento cola IDM ECOBASIC C1 es un adhesivo cementoso de altas prestaciones formulado a base de cemento pórtland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas especiales que le otorgan mejoras en la manipulación, capacidad de retener agua, permite la rectificación de piezas y capacidad anti descuelgue.

VENTAJAS

- Mayor resistencia al agua y a los choques térmicos..
- Elevada plasticidad.
- Mayor finura.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas prestaciones mecánicas.
- No descuelga.
- Bajas emisiones de COVs.

USOS

Colocación de piezas cerámicas de media y alta absorción tanto en revestimientos interiores, como solados interiores y exteriores.

SOPORTE

- Soportes convencionales a base de cemento.
- Enfoscados de mortero.
- Soleras de hormigón.



UNE EN 12004



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

HT-C-2001/2-02

CEMENTO COLA

IDM ECOBASIC

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano en lo posible, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc. y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte no debe presentar problemas de humedades y deberá haber finalizado su proceso de curado. No aplicar sobre yesos o pinturas. Si hay calor, viento o si el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecer el soporte y esperar a que la película de agua desaparezca.

MODO DE EMPLEO

Amasar el cemento cola IDM ECOBASIC C1 con 5-6 L de agua limpia por saco de 25 Kg manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. Dejar reposar 5 minutos antes de la aplicación. Se peina el adhesivo sobre el soporte con una llana dentada de 6x6 cm para formatos pequeños u 8x8 cm para formatos superiores a 40x40 cm. El adhesivo se extiende en paños de aproximadamente 1 m² de forma que el tiempo que transcurra entre la aplicación del adhesivo sobre el soporte y la colocación de la cerámica no haga que el adhesivo pierda humectabilidad suficiente para su correcta adhesión. Se ha de presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del adhesivo. Se debe obtener una humectación total del reverso de las baldosas.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No aplicar sobre superficies de plástico, metal, madera, caucho, etc.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- Respetar las juntas de obra.
- Dejar un espacio de rejuntado entre baldosas apropiado al tamaño de la baldosa y a la superficie total de aplicación.
- En pavimentos superiores a 30 m², dejar juntas de dilatación.
- En pavimentos interiores con una superficie que exceda los 15 m², se sugiere establecer una junta de dilatación perimetral entre el suelo y la pared o columna, la cual quede oculta por el rodapié.



UNE EN 12004



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

HT-C-2001/2-02

CEMENTO COLA

IDM ECOBASIC

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE APLICACIÓN

Apariencia	Polvo
Color	GRIS / BLANCO
Densidad aparente	≈ 1.200 Kg/m ³
Densidad de la mezcla	≈ 1.600 Kg/m ³
Intervalo granulométrico	0/0,6 mm
Agua de amasado (%)	22 ± 2
Tiempo de vida de la mezcla	≈ 2 horas
Tiempo de ajuste de piezas	≥ 30 min
Relleno de juntas	≈ 24 horas
Rendimiento (encolado simple)	≈ 3,5 Kg/m ²
Rendimiento (encolado doble)	≈ 5,0 Kg/m ²

DATOS DE PRESTACIONES

Clasificación según UNE EN 12004	C1
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia tras inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento con calor	NDP
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	NDP
Tiempo abierto	30 min
Deslizamiento	≤ 0,5 mm

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

IDM ECOBASIC C1 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el adhesivo haya endurecido. Para eliminar el producto endurecido usar medios mecánicos.



UNE EN 12004



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

HT-C-2001/2-02

CEMENTO COLA

IDM ECOBASIC

MEMORIA DESCRIPTIVA

La colocación de baldosas cerámicas, mármol y/o piedra natural se realizará con adhesivo cementoso IDM ECOBASIC C1, de la compañía IDM Morteros, de clase C1 según la norma UNE EN 12004. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra. Las baldosas cerámicas se colocarán con separadores para juntas de colocación de ___ mm de ancho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento o eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deberán consultar la versión más reciente de la Ficha de datos de seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA IMPORTANTE

Producto para uso profesional.

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto a un propósito particular. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.



UNE EN 12004



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

HT-C-2001/2-02