

MORTERO REVOCO

IDM CSIV W2

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IDM MORTERO REVOCO

HT-R-3001-02

DESCRIPCIÓN

Mortero Revoco CSIV W2 es un mortero de revoco a base de cemento Pórtland, áridos seleccionados y aditivos orgánicos que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad y adherencia para la puesta en obra.

VENTAJAS

- Hidrofugado
- Excelente trabajabilidad
- Interior y exterior
- Aplicación manual o mecánica
- Aplicable directamente sobre el cerramiento
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

USOS

Revestimiento de fachadas, cerramientos de ladrillo y bloque de hormigón. Mortero base para posterior terminación con pintura u otros acabados. Enlucido de interiores. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores, manual o mecánicamente.

SOPORTE

- Ladrillos cerámicos y silito-calcáreos.
- Otros soportes a base de cemento.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte deberá presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.



UNE EN 998-1



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

MORTERO REVOCO

IDM CSIV W2

MODO DE EMPLEO

Amasar el mortero con 4.25 L. de agua limpia por saco de 25 Kg. manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. Extender el mortero con la llana dejando un espesor medio de entre 10-12 mm. Presionar para garantizar la adhesión y expulsar el aire contenido en los poros. Reglear el material aplicado para regularizar los espesores y alisar la superficie. Una vez iniciado el proceso de endurecimiento, proceder al fratasado.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No aplicar sobre superficies de plástico, metal, madera, caucho, etc.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- Respetar el agua de amasado.
- No reamasar.

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE APLICACIÓN

Apariencia	Polvo
Color	GRIS
Densidad aparente	1,60 Kg/L
Intervalo granulométrico	0/2 mm
Agua de amasado	17%
Rendimiento	según us
Espesor máximo	20 mm
Espesor mínimo	10 mm

DATOS DE PRESTACIONES

Clasificación según UNE EN 998-1	GP (CSIV)
Adhesión	≥0.20 MPa
Resistencia a compresión	≥5.0 MPa
Absorción de agua	W2
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ≤20
Conductividad térmica	0.67 W/mK
Reacción frente al fuego	A1

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.



UNE EN 998-1



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

MORTERO REVOCO

IDM CSIV W2

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

MORTERO REVOCO CSIV W2 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta conservación durante 6 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el adhesivo haya endurecido, preferiblemente con agua caliente.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El enfoscado de la superficie en acabado fratasado se ejecutará con el mortero seco REVOCO, de la compañía IDM Morteros, de clase GP (CSIV) W2 según la norma UNE EN 998-1. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento o eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deberán consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA IMPORTANTE

Producto para uso profesional.

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto a un propósito particular. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.



UNE EN 998-1



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.